

O &O



ASENNUSOHJE

Moduleo Roots – Alustaan liimattava vinyylilattia

Oy Orient-Occident Ltd
Ruukinkuja 2, Espoo
Puhelin (09) 260 660
asiakaspalvelu@orientoccident.fi
www.orientoccident.fi

ORIENT OCCIDENT

SISÄLLYS

| | |
|------------------------|---|
| Yleistä..... | 2 |
| Aluslattia | 2 |
| Käyttöalue | 2 |
| Tasaannutus..... | 3 |
| Lattialämmitys..... | 3 |
| Asentaminen | 3 |
| Liimaton asennus | 3 |

MODULEO ROOTS VINYYLILATTIA

- Kestävä ja laadukas vinyyli­lattia kovaan julkitilakäyttöön KL 33/42
- Luja, lasikuituvahvisteinen rakenne, joka takaa mittavakauden
- Protectonite® PU viimeistely suojaa kulumiselta, naarmuilta ja tahroilta
- Kestävä kulutuspinta 0,55 mm, kokonaisvahvuus 2,5 mm
- Paloturvallinen: Bfl- S1

YLEISTÄ

Yhteen tilaan asennettavien pakkausten tulee olla samasta valmistuserästä. Yksittäisten laattojen/lankkujen sävyissä voi kuitenkin olla pieniä eroja. Virheellistä tuotetta ei saa asentaa, ne palautetaan jälleenmyyjälle. Palautuksen yhteydessä tulee ilmoittaa tuote- ja valmistuseränumero.

ALUSLATTIA

Alustan tulee olla tasainen, kiinteä, puhdas ja kuiva. Alustassa ei saa olla aineita, jotka reagoivat haitallisesti kiinnitysliiman tai päällysteen kanssa. Alustan tulee antaa päällysteelle ja sen kiinnitykseen käytettäville tarvikkeille hyvä kiinnittyvyys eikä siinä saa olla päällystettä vahingoittavia tai päällysteen läpi erottuvia, haittaavia kohoumia, uria tai kuoppia.

Betonialusta tasoitetaan lattiantasoitukseen tarkoitettulla sementtipohjaisella tasoitteella, jonka tulee toimia käytettävän liiman kanssa.

Alustan kosteus mitataan ennen lattianpäällysteen asentamista. Betonin suhteellinen kosteus saa olla enintään 85 % RH mittaussyvyydeltä A.

KÄYTTÖALUE

Moduleo Roots soveltuu kovaan koti- ja julkitilakäyttöön.

TASAANNUTUS

Tuotteiden tulee tasaantua vähintään vuorokauden ajan ennen asennusta huoneenlämmössä (18–27 °C) vallitseviin olosuhteisiin. Sama lämpötila tulee säilyttää asennuksen aikana ja vähintään 72 tunnin ajan asennuksen jälkeen. Aluslattian (tasoitteen) pintalämpötilan tulee olla vähintään 15 °C.

LATTIALÄMMITYS

Soveltuu käytettäväksi vesikiertoisen lattialämmityksen yhteydessä.

Käytettäessä sähkötoimisen lattialämmityksen yhteydessä vastuskaapeli tulee asentaa vähintään 9mm syvyyteen lattiapinnasta. Vastuskaapeli ei saa olla suorassa kosketuksessa lattiapintaan.

Ei sovellu käytettäväksi lattialämmityskalvon kanssa.

Lattialämmitys tulee sulkea vähintään 24 tuntia ennen asennusta ja oltava suljettuna asennuksen aikana. Lattialämmitys palautetaan käyttöön aikaisintaan 72 tuntia asennuksen jälkeen, asteittain enintään 5 °C vuorokaudessa. Aluslattian maksimilämpötila 27 °C.

ASENTAMINEN

Mittaa huone ennen asennuksen aloittamista ja jaa mitta lautojen leveydellä. Viimeisen rivin tulisi olla vähintään puolen laudan levyinen. Moduleo Roots kiinnitetään dispersioliimalla, menetelmänä märkäliimaus. Liima esim. Kiilto M1000 Eco, Casco Floor Expert CascoProff, Bostik Stix A720 Power tai Thomsit K188E.

Asenna yksittäiset laudat/laatat puskuun, painamalla kevyesti toisiaan vasten, varoen painamasta liian voimakkaasti. Jyrää lattia vähintään 50 kg jyrällä asennuksen edetessä ja sen jälkeen uudelleen 1-4 tunnin kuluttua.

LIIMATON ASENNUS

Märkäliimauksen sijasta LVT/LLT-vinyylilattiat voidaan asentaa käyttäen Xtrafloor™ Flex Pro -aluskatetta. Xtrafloor™ Flex Pro -aluskaate mahdollistaa liimattoman asennuksen. Tuote soveltuu kovaan koti- ja julkitilakäyttöön.

Suojakalvon alla oleva painoon reagoiva liimapinta takaa helpon ja luotettavan asennettavuuden. Aluskaate tasoittaa lattian vähäisiä epätasaisuuksia. Xtrafloor™ Flex Pro on mittavakaa ja parantaa asennettavan laatan/lankun akustiikkaa. Tuote soveltuu käytettäväksi: lattialämmitys- ja -viilennysjärjestelmien kanssa, kun aluslattian pintalämpötila ei ylitä 27 °C.

Käyttämällä Xtrafloor™ Flex Pro -aluskatetta aluslattia säilyy vahingoittumattomana. Xtrafloor™ Flex Pro -aluskatteen ansiosta päällyste voidaan asentaa vanhan lattianpäällysteen kuten keraamisen laatan, linoleumin, kiinteän vinyylilattian tai puulattian päälle. Xtrafloor™ Flex Pro -aluskatteen päälle asennettu laatta/lankku on ”uiva” lattia. Tästä syystä asennettavan huoneen/tilan reunoihin tulee jättää n. 3 mm liikkumavara. Lattialla voi kävellä heti asennuksen jälkeen.

Tutustu ja noudata Xtrafloor™ Flex Pro -aluskatteen asennusohjetta.